

EW2400 Coating

Dutch Resin Group BV
Gladsaxe 19
7327JZ
Apeldoorn
Nederland
Tel: +31 55 312 44 65
Email: sales@dutchresin.nl
Web: www.dutchresin.nl

Productomschrijving

De EW2400 coating van Dutch Resin Group is een 2- componenten, water gedragen, oplosmiddelvrije coating op basis van epoxyhars. Deze coating heeft een matte uitstraling.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	Set grootte
12,5 kg	A-component 10,875 kg B-component 1,625 kg
25 kg	A-component 21,75 kg B-component 3,25 kg
Uiterlijk	Mat
Kleur	De vloercoating is leverbaar in de meeste RAL en NCS kleuren. Vraag naar de mogelijkheden.
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum bij opslag op normale temperatuur. (15°C). Zie meer onder <i>opslag</i>

Producteigenschappen

- Zijde matte uitstraling
- Eenvoudige applicatie
- Water verdun baar
- Goede ontluuchting
- Zeer hoge hechtcracht
- In te strooien
- Oplosmiddelvrij
- Goed te reinigen
- Goede dekking
- Water gedragen

Toepassingsgebieden

Bij alle toepassingsgebieden wordt de *systeembouw* in acht genomen.

- Werkplaatsen
- Productieruimtes
- Technische ruimtes
- Garages
- Parkeergarages
- Parkeerplaatsen
- Slijtlagen
- Speelplaatsen

Technische gegevens

Soortgelijke massa (dichtheid)	1,69 kg/ dm ³
Mengverhouding	87,0 A Gewicht 13,0 B Gewicht
Verbruik	150 tot max 1500 gr/m ² per laag.
Verwerkingstijd	Circa 30 minuten. *
Stofdroog	Na 8 uur *
Beloopbaar	Na 16 uur *
Overlaagbaar	Na 16 uur, binnen 36 uur de volgende laag aanbrengen. *
Volledig belastbaar	5 dagen
Hechtsterkte (n/mm ²)	>1,5
Viscositeit (mPa.S)	600 – 900
Vaste stofgehalte	75% gewicht

Productverwerkingsvoorwaarden

Ondergrondtemperatuur	Minimaal 5°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Omgevingstemperatuur	Minimaal 5°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Vochtgehalte ondergrond	Vocht < 4%
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 75% R.L.V
Dauwpunt	Minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen. Bij hoge temperatuurschommeling richting het vriespunt niet volledige uitharding optreden.
Opletten	Deze condities gelden zowel bij de verwerking als uitharding van het product. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte

* Bij normale temperatuur van 20°C.

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Component. A: Bevat epoxyhars: Irriterend. Component. B: Bevat amine harder: Bijtend.
Beide componenten: Irritaties resp. brandwonden van de ogen, de ademhalingsorganen en de huid mogelijk.
Sensibilisering door contact met de huid mogelijk. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. In vloeibare toestand milieugevaarlijk daarom niet in het riool, open water of in de bodem terecht laten komen. In acht te nemen zijn o.a. gevaren- /veiligheidsinstructies op het etiket van het blik, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharden geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

Afvoeren van materiaal

Productrestanten die niet zijn uitgehard. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Deze niet uitgeharde componenten zijn chemisch afval. Uitgeharde componenten vallen onder bouwafval.

Opslag en houdbaarheid

Product dient droog te worden opgeslagen bij temperaturen van minimaal 10 en maximaal 25 graden. In deze conditie is de houdbaarheid bij ongeopende verpakking minstens 12 maanden. Zeer zelden kan er kristallisatie ontstaan bij lage temperaturen in de epoxyhars deze kristallisatie is eenvoudig om te keren door de verpakking met inhoud te verwarmen voor deze kan worden gebruikt.

Reiniging

De coating kan gemakkelijk worden schoongemaakt met een door u gekozen schoonmaakmiddel. Dit schoonmaakmiddel moet niet corrosief zijn of onverdunde schoonmaakmiddelen die direct worden aangebracht op de vloer. Test in alle gevallen of uw schoonmaakmiddel de vloer niet beschadigt door dit toe te passen op een klein gedeelte van de vloer.

Systeemopbouw

Pos.	Alt.	Product	Product/verwerking informatie	Verbruik gram p/m²
1			Ondergrond voorbereiden: Beton stofarm stralen, cementdekvloeren schuren.	N.v.t
2	Optioneel	Egaline	1/15 of 2/30mm egaline aanbrengen op ondergrond. Wacht met de verdere opbouw tot de ondergrond beoordeling goed is.	
3		EP1560 Plamuur EP4100 Plintmortel wit	Dichtzetten van scheuren en/of kleine gaten. Opvullen van grote gaten en/of plinten maken.	N.v.t N.v.t
4		GW1130 Primer EW1230 Primer EW2400 Coating	Waterbasis primer met hoge hechting op gladde ondergronden. Waterbasis gevulde primer voor cementdekvloeren. Waterbasis coating op kleur aan te brengen met wisser / tandspaan en eventueel doorrollen met nylon epoxy roller.	100 tot 125 100 tot 200 200 tot 1500
5	Optioneel 2 ^e laag	EW2400 Coating	Waterbasis coating op kleur aan te brengen met wisser / tandspaan en eventueel doorrollen met nylon epoxy roller.	200 tot 1500
6	Optioneel	Instrooien	Instrooien met gewenste instrooikorrel	500 tot 1000