

PAS 7900 Bindmiddel Fast

Dutch Resin Group BV
Gladsaxe 19
7327JZ
Apeldoorn
Nederland
Tel: +31 55 312 44 65
Email: sales@dutchresin.nl
Web: www.dutchresin.nl

Productomschrijving

De PAS7900 Bindmiddel Fast van Dutch Resin Group is een 2- componenten, oplosmiddelvrij bindmiddel op basis van polyaspartic. Het bindmiddel is transparant en kan op verschillende manieren worden gebruikt zoals: bindmiddel voor uitvlakmortels sealer voor troffelvloeren of polyaspartic instrooi systemen als primer op betonvloeren. Het heeft een snelle uithardingstijd en is beloopbaar/ overlaagbaar na 3 uur.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	Set grootte
3 kg	A-component 1,80 kg B-component 1,20 kg
6 kg	A-component 3,60 kg B-component 2,40 kg
Uiterlijk	Glanzend
Kleur	Transparant
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum bij opslag op normale temperatuur. (15°C). Zie meer onder <i>opslag</i>

Producteigenschappen

- Glanzend uiterlijk
- UV bestendig
- In te strooien met zand
- Weekmakerbestendig
- Oplosmiddelvrij
- Hoge weersbestendigheid
- Zeer snelle uitharding

Toepassingsgebieden

Bij alle toepassingsgebieden wordt de volledige systeemopbouw van uw laatste laag in acht genomen.

De PAS7900 is voornamelijk geschikt als primer, bindmiddel en sealer voor:

- Primer op betonvloeren
- Sealer op troffelvloeren
- Sealer op instrooisystemen
- Transparant antislip vloersysteem
- Bindmiddel voor snelle uitvlakmortel

Technische gegevens

Soortgelijke massa (dichtheid)	1,10 kg/ dm ³
Mengverhouding	60,0 A Gewicht 40,0 B Gewicht
Verbruik	100 tot 400 gr/m ² per laag. Verbruik afhankelijk van de ondergrond. Bij toevoeging van zand is dit 300 tot 500 gr/m ² .
Verwerkingstijd	Circa 20 minuten. *
Stofdroog	Na 2,5 uur *
Beloopbaar	Na 3 uur *
Overlaagbaar	Na 3 uur, binnen 36 uur de volgende laag aanbrengen. *
Volledig belastbaar	5 dagen
Hechtsterkte (n/mm ²)	>1,5
Viscositeit (mPa.S)	800 – 1100
Vaste stofgehalte	100%

* Bij normale temperatuur van 20°C.

Productverwerkingsvoorwaarden

Ondergrondtemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Omgevingstemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Vochtgehalte ondergrond	Vocht < 4%
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 70% R.L.V Hogere luchtvochtigheid zorgt voor een snellere uitharding.
Dauwpunt	Minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen. Bij hoge temperatuurschommeling richting het vriespunt kan niet volledige uitharding optreden.
Opletten	Deze condities gelden zowel bij de verwerking als uitharding van het product. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte

Werk en milieubescherming

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Component. A: Bevat Poly aspartic: Component. B: bevat alifatisch isocyaan
Lees de veiligheidsinstructies op het etiket en het veiligheidsinformatieblad. Na uitharden geurneutraal, ecologisch en fysiologisch zonder risico.
In vloeibare toestand milieugevaarlijk daarom niet in het riool, open water of in de bodem terecht laten komen. In acht te nemen zijn o.a. gevaren- /veiligheidsinstructies op het etiket van het blik, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharden geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

Afvoeren van materiaal

Productrestanten die niet zijn uitgehard. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Deze niet uitgeharde componenten zijn chemisch afval. Uitgeharde componenten vallen onder bouwafval.

Opslag en houdbaarheid

Product dient droog te worden opgeslagen bij temperaturen van minimaal 10 en maximaal 25 graden. In deze conditie is de houdbaarheid bij ongeopende verpakking minstens 12 maanden.

Reiniging

De coating kan gemakkelijk worden schoongemaakt met een door u gekozen schoonmaakmiddel. Dit schoonmaakmiddel moet niet corrosief zijn of onverdunde schoonmaakmiddelen die direct worden aangebracht op de vloer. Test in alle gevallen of uw schoonmaakmiddel de vloer niet beschadigt door dit toe te passen op een klein gedeelte van de vloer.