

Beton Ciré FINE AC8500 1K

Dutch Resin Group BV
Gladsaxe 19
7327JZ
Apeldoorn
Nederland
Tel: +31 55 312 44 65
Email: sales@dutchresin.nl
Web: www.dutchresin.nl

Productomschrijving

Beton ciré 8500 van Dutch Resin Group is een hoogwaardige, 1-component afwerklaag voor muren en vloeren. Het biedt een naadloze, slijtvaste afwerking die gemakkelijk te onderhouden is na afwerking met onze PU Topseals. De korrel is fijn waardoor je een rustige uitstraling creëert op de wand.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	2,5 kg	Set grootte	1-component 2,50 kg
	5 kg		1-component 5,00 kg
Uiterlijk	Creme/wit, Kleur afzonderlijk toe te voegen		
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum bij opslag op normale temperatuur. (15°C). Zie meer onder <i>opslag</i>		

Technische gegevens

Soortgelijke massa (dichtheid)	1,75 kg/ dm ³
Mengverhouding	N.V.T.
Verbruik	500 tot 600 gr/m ² per laag.
Verwerkingstijd	Circa 100 minuten. *
Stofdroog	Na 3 uur *
Beloopbaar	Na 8 uur *
Overlaagbaar	Na 8 uur*
Volledig belastbaar	6 dagen
Hechtsterkte (n/mm ²)	>1,5
Viscositeit (mPa.S)	4000 – 6000
Vaste stofgehalte	75%

Producteigenschappen

- Hoge hardheid
- Naadloos en vloeistofdicht
- Eenvoudige applicatie
- Decoratieve uitstraling
- Zelf uitstraling te bepalen
- Waterafstotende werking
- Te overlagen met onze PU topcoatings voor extra bescherming.

Toepassingsgebieden

- Decoratieve wand afwerking
- Decoratieve vloer afwerking
- Decoratieve laag op meubels

Productverwerkingsvoorwaarden

Ondergrondtemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Omgevingstemperatuur	Minimaal 10°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Vochtgehalte ondergrond	Vocht < 4%
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 70% R.L.V
Dauwpunt	Minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.
Opletten	Deze condities gelden zowel bij de verwerking als uitharding van het product. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte
Gereedschap	Het product dient aangebracht te worden met een beton cire wand spaan of microcement vloerspaan.

* Bij normale temperatuur van 20°C.

Werk en milieubescherming

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar: Bevat acrylaat geen gevaren. Niet Bijtend.
Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Na uitharden geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

Afvoeren van materiaal

Productrestanten die niet zijn uitgehard. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Deze niet uitgeharde componenten zijn chemisch afval. Uitgeharde componenten vallen onder bouwafval.

Opslag en houdbaarheid

Product dient droog te worden opgeslagen bij temperaturen van minimaal 10 en maximaal 25 graden. In deze conditie is de houdbaarheid bij ongeopende verpakking minstens 12 maanden.

Reiniging

Het acrylaat kan gemakkelijk worden schoongemaakt met een door u gekozen schoonmaakmiddel. Dit schoonmaakmiddel moet niet corrosief zijn of onverdunde schoonmaakmiddelen die direct worden aangebracht op de vloer. Test in alle gevallen of uw schoonmaakmiddel het oppervlak niet beschadigt door dit toe te passen op een klein gedeelte van het oppervlak.