

9025 Gevelseal THIX

Dutch Resin Group BV
Gladsaxe 19
7327JZ
Apeldoorn
Nederland
Tel: +31 55 312 44 65
Email: sales@dutchresin.nl
Web: www.dutchresin.nl

Productomschrijving

Deze 9025 Gevelseal THIX is speciaal ontwikkelde gevel crème voor gevelstenen en biedt langdurige bescherming tegen vocht, slagregen en vervuiling. Door de waterafstotende werking voorkomt het indringen van vocht, terwijl het dampdoorlatend blijft. Ideaal voor het behouden van een schone en duurzame gevel, vermindert het de kans op mos- en algengroei.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	Set grootte
5 Liter	Blik a 5 Liter
10 Liter	Blik a 10 Liter
Uiterlijk	Transparant

Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum bij opslag op normale temperatuur. (15°C). Zie meer onder <i>opslag</i>
---------------------	--

Producteigenschappen

- Waterafstotend en dampdoorlatend.
- Verhoogt de weerstand tegen vorst- en dooizoutschade.
- UV-bestendig voor langdurige bescherming.
- Eenvoudig en nauwkeurig aan te brengen zonder materiaalverlies.
- Sterk Beading effect

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor de impregnering van minerale ondergronden.
- Beschermt gevels tegen slagregen. Vermindert vervuiling en voorkomt vergroening.
- Ideaal voor poreuze, minerale bouwmaterialen buitenshuis.
- Biedt extra bescherming tegen slagregen bij curatieve spouw- en binnenisolatie.

Technische gegevens

Soortgelijke massa (dichtheid)	0,83 kg/ dm ³
Mengverhouding	N.V.T.
Verbruik	100 tot max 250 gr/m ² per laag.
Verwerkingstijd	N.v.t.
Stofdroog	Na 4 uur *
overlaagbaar	Na 8 uur *
Volledig belastbaar	3 dagen
Viscositeit (mPa.S)	3000 – 6000
Actieve stofgehalte	25%

* Bij normale temperatuur van 20°C.

Productverwerkingsvoorwaarden

Ondergrondtemperatuur	Minimaal 5°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Omgevingstemperatuur	Minimaal 5°C, maximaal 30°C, Optimaal 20 °C
Vochtgehalte ondergrond	Vocht < 4%
Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 70% R.L.V
Dauwpunt	Minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.
Opletten	Deze condities gelden zowel bij de verwerking als uitdamping van het product. Product alleen aanbrengen op schone en droge ondergronden
Gereedschap	Het product dient te worden aangebracht met een blokkwast of dik harige roller om het te verdelen over de gevelstenen.

Werk en milieubescherming

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar: Bevat Polysiloxane geen gevaren. Niet Bijtend.

Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Niet in open water of in de bodem terecht laten komen. In acht te nemen zijn o.a. gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van het blik, het veiligheidsinformatieblad. Na uitdampen geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

Afvoeren van materiaal

Productrestanten die niet zijn uitgehard. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Deze niet uitgedampte componenten zijn chemisch afval. Uitgedampte componenten vallen onder bouwafval.

Opslag en houdbaarheid

Product dient droog te worden opgeslagen bij temperaturen van minimaal 10 en maximaal 25 graden. In deze conditie is de houdbaarheid bij ongeopende verpakking minstens 12 maanden. Verpakking vorstvrij bewaren.

Reiniging

De reiniging